



# Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA



**Popis:** aplikáční roztok

**Složení:** směs světlostálých transparentních pigmentů v čisté akrylátové disperzi s přídavkem aditiv

**Vydatnost:** 15 m<sup>2</sup>/l

**Doba ochrany:** až 6 let

**Barevné modifikace:** hemlock, jilm, pinie, dub, oranž, třešeň, meranti, mahagon, zlatý dub, hnědý, ořech, wenge, bílý, bílošedý, hnědošedý, antik šedý, bezbarvý

**Aplikace:** štětcem, válečkem, stříkáním

Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky a nábytek.

## ROZSAH POUŽITÍ

Silnovrstvá vodou ředitelná lazura Lignofix je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Není vhodná k nátěru pochozích ploch. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků, např. Lignofix.

## POSTUP PŘI APLIKACI VODOU ŘEDITELNÝCH NÁTĚRŮ NA DŘEVO

- Povrch dřeva nesmí být znečištěn oleji, silikonovými tmely nebo jinými vodooodpudivými látkami.
- Výrony pryskyřice vymajeeme např. nitroředidlem (do exteriéru nedoporučujeme používat dřevo s vysokým obsahem pryskyřic).
- Staré nátěry odstraníme bezzbytku, nejlépe opálením a následným přebroušením.
- Povrch dřeva (zejména po hoblování) před aplikací lazury přebrousíme brusným papírem (hrubost cca 100-120) pro zlepšení přilnavosti. Neopomene odstranit prach po broušení.
- Do exteriéru ošetříme dřevo vhodným impregnačním přípravkem fády Lignofix. Doporučujeme použít Lignofix NAPOUŠTĚDLO, které ochrání dřevo před škůdci a zároveň sjednotí savost povrchu.
- Do interiéru (nebo bez použití napouštědla) nařídíme na první nátěr 10-15% vody.
- Vlhkost dřeva před aplikací lazury by neměla přesáhnout 12%. Dodržíme aplikáční teplotu (vzduchu i podkladu). Lazuru nanášíme ve směru vláken, do proschnutí chráníme před deštěm a přímým slunečním zářením.
- Přebytek laku, který se nevsáke během 10-20 minut je třeba setřít suchým štětcem.
- Po proschnutí prvního nátěru přebrousíme povrh jemným smirkovým papírem (hrubost 180), abychom odstranili drobná vlákná dřeva a tím dostali dokonalejší povrch.
- Další vrstvy natíráme vždy až po zaschnutí předchozí vrstvy.
- Do interiéru aplikujeme 2 vrstvy, do exteriéru 3 vrstvy.

## BAREVNÉ ODSTÍNY

Všechny odstíny jsou vzájemně mísetelné. Vzorkovnice je orientační.




hemlock



jilm



pinie




dub




oranž



třešeň




mahagon




hnědá




meranti



zlatý dub



ořech




wenge



bílý



hnědošedý



bílošedý



antik šedý