



## Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA



**Popis:** aplikační roztok

**Složení:** směs světlolostalých transparentních pigmentů v čisté akrylátové disperzi s přísadkami aditiv

**Vydatnost:** 15 m<sup>2</sup>/l

**Doba ochrany:** až 6 let

**Barevné modifikace:** hemlock, jilm, pinie, dub, oranž, třešeň, meranti, mahagon, zlatý dub, hnědý, ořech, wenge, bílý, bílošedý, hnědošedý, antik šedý, bezbarvý

**Aplikace:** štětcem, válečkem, stříkáním

Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky a nábytek.

### ROZSAH POUŽITÍ

Silnovrstvá vodou ředitelná lazura Lignofix je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Není vhodná k nátěrům pochozích ploch. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků, např. Lignofix.

### POSTUP PŘI APLIKACI VODOU ŘEDITELNÝCH NÁTĚRŮ NA DŘEVO

- Povrch dřeva nesmí být znečištěn oleji, silikonovými tmely nebo jinými vodoodpudivými látkami.
- Výrony pryskyřice vymyjeme např. nitroředidlem (do exteriéru nedoporučujeme používat dřevo s vysokým obsahem pryskyřic).
- Staré nátěry odstraníme bezezbývku, nejlépe opálením a následným přebroušením.
- Povrch dřeva (zejména po hoblování) před aplikací lazury přebrousíme brusným papírem (hrubosti cca 100-120) pro zlepšení přílnavosti. Neopomene odstranit prach po broušení.
- Do exteriéru ošetříme dřevo vhodným impregnačním přípravkem řady Lignofix. Doporučujeme použít Lignofix NAPOUŠTĚDLO, které ochrání dřevo před škůdci a zároveň sjednotí savost povrchu.
- Do interiéru (nebo bez použití napouštědla) naředíme na první nátěr 10-15% vody.
- Vlhkost dřeva před aplikací lazury by neměla přesáhnout 12%. Dodržíme aplikační teplotu (vzduchu i podkladu). Lazuru nanášíme ve směru vláken, do proschnutí chráníme před deštěm a přímým slunečním zářením.
- Přebytek laku, který se nevsákne během 10-20 minut je třeba setřít suchým štětcem.
- Po proschnutí prvního nátěru přebrousíme povrch jemným smirkovým papírem (hrubost 180), abychom odstranili drobná vlákna dřeva a tím dostali dokonalejší povrch.
- Další vrstvy natíráme vždy až po zaschnutí předchozí vrstvy.
- Do interiéru aplikujeme 2 vrstvy, do exteriéru 3 vrstvy.

### BAREVNÉ ODSŤINY

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. Vzorkovnice je orientační.

